



Poros llenados mediante desbaste con segmentos metalicos de grano 120 y GM 3000™.



GM 3000™

Husqvarna GM 3000 Tratamiento de Pisos

Descripción

GM3000™ es un aditivo de adhesión a base de látex y formulado específicamente para usarse en la reparación de grietas finas y para rellenar los poros en las superficies de concreto. El aditivo GM3000™ forma una parte consustancial al proceso de pulido de concreto. GM3000™ eficaz para hacer parches y rellenar las bolsas pequeñas de aire y orificios de los pernos cuando se pulen pisos de concreto.

Beneficios

- Llena la mayoría de los orificios de los pernos en el concreto.
- Ayuda al brillo y claridad en el concreto pulido.
- Ayuda a la limpieza del piso.
- Cumple con la calidad de aire COV (compuestos orgánicos volátiles)
- Es amistoso al medio ambiente.
- Viene listo para usarse.

Instrucciones para el Mezclado

Todos los productos GM3000™ vienen en un envase listo para su uso sin necesidad de diluirlos.

Aplicación

El GM3000™ debe de aplicarse con una bomba de spray rociadora y un cepillo de cerdas finas. Primero rocíe una capa ligera de agua para ayudar a la absorción del GM3000™ en los poros. Rocíe/con bomba de spray suficiente agua para cubrir el piso pero no en abundancia que forme charcos. Mientras el piso está aún mojado, rocíe con la bomba de spray el GM3000™ sobre el piso abundantemente 10 a 15 pies enfrente de la desbastadora.

Agite el piso con el cepillo para quitar el polvo de los poros en el concreto. Opere la desbastadora con discos abrasivos de diamante de 120 a través del GM3000™ mojado. El GM3000™ se combinará con el polvo que formaron los discos abrasivos de diamante de 120 y ese lodo será empujado

para que entre en los orificios creados por burbujas de aire y agregado extraído. Posteriormente, limpie con suavidad el piso con un jalador para retirar del piso la mayor parte del lodo excedente hecho bolita. Aplique densificador al piso con una bomba de spray y pase alrededor, de manera uniforme, un trapeador de micro-fibra. Deje reposar el densificador durante 4 a 8 horas.

Empaque

Husqvarna GM3000™ está disponible en cubetas de 5 galones y en tambores de 55 galones.

Limpieza

El equipo de aplicación puede limpiarse con agua si el producto no se ha secado. Una vez que el producto está seco, se puede usar xylene u otros solventes aprobados.

Fecha de Caducidad

La fecha de caducidad del GM3000™ en los envases originales bien tapados es de 3 años a partir de la fecha de fabricación. No permita la acumulación de agua, polvo, u otros contaminantes. Se recomienda almacenar el GM3000™ a temperatura ambiente.

Cobertura aproximada

5 galones de GM3000™ cubrirán aproximadamente 1,000 – 1,500 pies cuadrados, dependiendo en que tan poroso esté el concreto.

Salud y Seguridad

Consultar las hojas MSDS (Hojas de Datos de Seguridad de Materiales).

HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

17400 West 119th Street • Olathe, KS 66061 USA

Tel: 800-845-1312 • Fax: 800-257-9284

www.husqvarnacp.com